

技术说明

12-20 | 通用原子灰



粗细兼用的多功能原子灰

- 高固体组份，快干，易磨，附着力好
- 通用原子灰适用于：
 - 钢板
 - 镀锌板
 - 铝板
- 将原子灰与红色固化剂混合搅拌直到颜色均匀

固化剂添加量不超过 3%，过量的过氧化物会造成油漆表面的浮色现象

1. 应用

	混合比例	重量比 100%	12-20
		2 – 3%	56-20
	活化时间	4 – 5 分钟/20°C	

2. 干燥/打磨

	20°C 干燥	20 – 30 分钟
	红外线 (短波)	4 分钟
	(中波)	5 – 10 分钟
	干磨 轨道式打磨机	P80 / P150 / P240

安全指引：

2004/42/IIIB(b) (250)180: 欧盟标准对这类产品的 **VOC** 限制是不超过 250 克/升. 本产品的 **VOC** 含量是 180 克/升.
产品仅供专业人士使用
产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用用户前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 09/2017