

技术说明

21-20 | 塑料底漆



1. 性能

- 用于塑料件上的粘附底漆，使得各层之间有较好的附着力（底漆，面漆）。

2. 应用

	21-20 塑料底漆 使用前摇晃 2 分钟,使之混合均匀	
	喷涂层数 膜厚	1-2 5 微米
	闪干, 20°C	如果喷涂 2 层, 层间需闪干 5 分钟 喷涂中涂前闪干 15 分钟

3 后续工艺

- 喷涂百事利底漆 20-24/34/94 .
- 如果 20°C 闪干时间超过 30 分钟, 底漆施工前需重新喷涂 21-20

安全指引:

2004/42/IIIB(e)(840)688: 欧盟标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 840 克/升. 此产品的 VOC 是 688 克/升.

产品仅供专业人士使用.

产品不排除含有 小于 0.1 微米的颗粒.

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用者前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 09/2017