

技术说明

25-30 | 2K 环氧底漆



性能

湿对湿中涂底漆

- 提供高附着力、高防锈功能
- H 优异的漆膜外观，特别是在强制干燥的情况下

2. 应用

	混合比例 4 : 1 : 2	体积比	100% 25% 50%	25-30 55-10 60-10, 60-20, 60-30
	喷涂粘度 DIN 4, 20°C		18 – 20	
	活化时间		8 小时 / 20°C	
	喷涂 HVLV 喷涂 兼容喷涂	中涂底漆	湿对湿	底漆
		1.6 – 1.8 毫米, 2 巴, 1.6 – 1.8 毫米, 2 巴	1.3 毫米, 2 巴 1.3 毫米, 2 巴	1.3 毫米, 2 巴 1.3 毫米, 2 巴
	喷涂层数 膜厚	2 40 – 50 微米	½ + 1 20 – 25 微米	1 15 – 20 微米

3. 干燥/打磨

	干燥	20°C 60°C	8 小时 30 分钟	20 分钟	10 – 20 分钟
	干磨 轨道式打磨机			P400	
	湿磨			P800	

安全指引:

2004/42/IIIB(CI) (540)520: 欧盟标准对这类产品的 VOC 限制是不超过 540 克/升. 本产品的 VOC 含量是 520 克/升

产品仅供专业人士使用

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用用户前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。