

技术说明

30 CV | 纯色面漆



1. 性能

高浓度 VOC 面漆

- 遮盖力好，易喷涂
- 流平性好，外观效果佳，适合于大面积修补
- 干燥速度快，抗 UV 老化性能好

2. 施工

	混合比例	体积比: 100% 30CV- 50% 51-520, -515, -530 (搅拌均匀)
	喷涂粘度 DIN 4, 20°C	大约 20 – 24 秒
	活化时间	1,5 – 2 小时 / 20°C
	HVLP 喷枪	1.5 毫米 2.0 巴, 风帽气压 0.7 巴
	兼容喷枪	1.4 毫米, 2.0 巴
	Airless / airmix	0.23 – 0.28 毫米, 120 – 180 巴 / + max 2 bar atomization air
	喷涂层数	2
	膜厚	大约 50 – 70 微米

3. 干燥

	干燥	20°C	标准固化剂	快干固化剂	慢干固化剂
		60°C	8 小时	6 小时	16 小时
			30 分钟	25 分钟	45 分钟

安全指引:

2004/42/IIIB(d)(420)419: 欧盟标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 420 克/升. 此产品的 VOC 是 419 克/升

产品仅供专业人士使用.

产品不排除含有 小于 0.1 微米的颗粒.

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用用户前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 09/2018