

技术说明

45- | 水性底色漆



1. 性能

金属色和纯色底色漆/清漆水性修补系统

- 遮盖力好，易施工
- 使用恰当的吹风筒可减少闪干时间
- 配方混合物储存在塑料容器或有涂层的金属罐内，可保持 6 个月

2. 应用

	混合比例	体积比： 100% 70% (加入调整剂后，应立即搅拌均匀)	45- 45-R45
	喷涂粘度 DIN 4， 20°C	约 16 – 22 秒	
	喷枪	HVLP 喷枪 1.4 毫米 2.0 巴，风帽气压 0.7 巴	
	喷涂层数 膜厚	2 遮盖喷涂, ½ 效果层 约 10 – 15 微米	

3. 闪干和干燥

	闪干	20°C	层间闪干大约 5 分钟，至表面哑光
--	----	------	-------------------

安全指引：

2004/42/IIIB(d)(420)419: 欧盟标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 420 克/升。此产品的 VOC 是 419 克/升

产品仅供专业人士使用。

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用之前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 09/2017