

技术说明书

80-20 | 哑光添加剂



1. 性能

用于 40-系列清漆的高浓度哑光添加剂

- 容易混和
- 可用于塑料件喷涂，无需再添加 80-10 柔软添加剂
- 只调配当天使用的油漆量，经过储存的油漆，光泽度可能会发生变化

2. 应用

	步骤 1 混合比例 (重量比)	半光 100% 40- 25% 80-20	绸缎光 100% 40- 50% 80-20	丝光 100% 40- 70% 80-20
	步骤 2 混合比例		100% 50% 10%	40- 50-420/50-415 60-
	喷涂粘度 DIN 4, 20°C		20 – 22 秒	
	活化时间		2 – 3 小时 / 20°C	
	喷枪		HVLP 喷枪 1.3 – 1.4 毫米 2 巴, 风帽气压 0.7 巴	
	喷涂层数 膜厚		2 约 40 – 60 微米	

3. 干燥

	干燥	20°C 60°C	10 小时 30 分钟
	红外线 (短波) (中波)		8 分钟 10 – 15 分钟

安全指引:

产品仅供专业人士使用
产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用之前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 09/2017