Información técnica
20-95 | Imprimación aparejo 2K negra

1. Proceso para el aparejo no lijable

- Imprimación aparejo con alto contenido de sólidos para solución de húmedo sobre húmedo:
- Sin lijado
- Facilidad de lijado
- No es necesario lijar las piezas nuevas pintadas por cataforesis.
- Se puede utilizar en cualquier relación de mezcla con baslac 20-35 Imprimación aparejo 2K para obtener distintos tonos de gris.

2. Aplicación

	**Relación de mezcla 3 : 1 : 1**	100% del vol. 33% del vol. 33% del vol.	20-95 50-10, 50-15 60-20, -30
	Viscosidad de aplicación DIN 4 a 20°C	16 – 19 s	
	Tiempo de vida de la mezcla	2 h a 20 °C	
	Pistola	Pistola de gravedad HVLP 1,.3 mm 2 bares; 0,7 bares en la boquilla	Pistola de gravedad homologada 1,3 – 1,4 mm; 2,0 bares
	Número de manos **Espesor de película**	2 (una sobre la zona enmasillada y otra en toda la superficie que se debe pintar) 20 – 35 µm	
	Evaporación a 20 °C	10 min. sólidos / 15-20 min. esmaltes / fondos metalizados (mate)	

Instrucciones de seguridad:

2004/42/IIB(cII)(540)535: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.cII) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 535 g/l.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster (Alemania) 09/2018

A brand of BASF
We create chemistry