Información Técnica
21-11 | Imprimación Plastico 2K VOC

1. Propiedades

- Imprimación e imprimación aparejo para reparaciones económicas de piezas de plástico aptas al pintado de vehículos.
- Buena adhesión en todas las piezas de plástico usadas en la producción de vehículos.
  Se necesitan 30 minutos de secado a 60ºC cuando se utiliza el producto como imprimación lijable.

2. Aplicación

	Relación de mezcla **4 : 1 :1**	100% del vol. 25% del vol. 25% del vol.	21-11 50-15 60-10, -20
	**Viscosidad de aplicación** **DIN 4 a 20°C**	17 – 19 s	
	Tiempo de vida de la mezcla	3.5 h / 20°C	
	Pistola	Pistola de gravedad HVLP: 1,3 mm 2,0 / 0,7 bar en la boquillla	Pistola de gravedad convencional: 1,3 – 1.4 mm 2,0 bar
	Número de manos **Espesor de película**	**Imprimación Aparejo** ½ + 1 30 – 40 µm	**Imprimación** 1 aprox. 20 µm
	Evaporación 20°C	20 min.	

o

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 07/2017

A brand of BASF
We create chemistry

Información Técnica
21-11 | Imprimación Plastico 2K VOC

3. Secado / Lijado

	**Secado**	30 min. a 60°C
	Lijado en seco **Lijadora orbital**	P400 / P500

Instrucciones de seguridad:

2004/42/IIB(cII)(540)539: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.cII) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 539 g/l.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 07/2017