Informacja techniczna
49- | Specjalne lakiery bazowe w Linii 45

1. Cechy

- Rzadko stosowane pigmenty z grupy 49-, do tworzenia powłok bazowych Linii 45, wymagających wykończenia lakierem bezbarwnym.
- Pigmenty niedostępne na standardowym mieszalniku.
- Pigmenty dają możliwość odtworzenia kolorów specjalnych.

2. Aplikacja

- **Wytrząsnąć przed użyciem.**

	Krok 1	Sprawdzić w programie kolorystycznym, czy dany kolor nie wymaga użycia dedykowanego tła jako pierwszej warstwy.
	Proporcja 100 : 70	100% obj. koloru Linii 45 zawierającego pigmenty z grupy 49- i inne wymagane pigmenty 70% obj. 45-R45
	Lepkość DIN 4 w 20°C **Żywotność**	około 16 – 22 s Gotowa mieszanka Linii 45: 1 tydzień w zamkniętym pojemniku z tworzywa sztucznego.
	Pistolet	HVLP: 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar / 0,7 bar na wyjściu
	Liczba warstw **Wypełnienie**	2 + ½ około 10 – 15 µm

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 09/2017

Informacja techniczna
49- | Specjalne lakiery bazowe w Linii 45

3. Odparowanie i schnięcie

	Odparowanie w 20°C	Do matu

Instrukcje bezpieczeństwa:

2004/42/IIB(d)(420)419: Limit udziału LZO dla tego produktu (kategoria: IIB.d), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Produkty przeznaczone tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkty zawierają cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 09/2017

A brand of BASF
We create chemistry