

技术说明

21-20

塑料底漆



用于塑料件上的粘附底漆，使得各层之间有较好的附着力（底漆，面漆）。

没改性的PP和PE 塑料件是不可喷涂的。 提示：车用塑料件虽然标注PP或PE，实际上都是改性塑料。

使用



使用前摇晃 2 分钟,使之混合均匀

施工



开罐即用



喷涂层数

1 - 2

膜厚

5 微米



闪干时间 20°C

15 分钟, 喷涂百事利底漆 20-24/34/94. 如果20°C闪干时间超过30分钟, 底漆施工前需重新喷涂 21-20

施工提示

如果喷涂2层, 层间需闪干5分钟

请注意: 对于汽车修补而言, 除本文件中给出的工艺流程指导外, 也必须始终遵守汽车制造商的修补指导说明, 尤其是与汽车传感器相关的修补指导。

安全指引:

2004/42/IIIB(e)(840)688: 欧盟标准对这类产品的VOC 限量是不超过840 克/升. 此产品的 VOC 是688 克/升.

产品仅供专业人士使用.

产品不排除含有 小于 0.1 微米的颗粒.

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家当地的法律法规要求。使用者可从baslac网站www.baslac.com.cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。