

技术说明

25-30

25-30 用作湿碰湿中涂底漆



湿对湿

- 提供高附着力、高防锈功能
- H 优异的漆膜外观，特别是在强制干燥的情况下

施工

	混合比例 4:1:2	100 %体积比	25-30
		25 %体积比	55-10
		50 %体积比	60-10, -20, -30
	20°C粘度	DIN 4: 18-20 秒	
	活化时间 20°C	8 小时	
	HVLP 喷枪		
	喷嘴尺寸	1.3 毫米	
	喷涂气压	2 巴	
	风帽气压	0.7 巴	
	兼容喷枪		
	喷嘴尺寸	1.3 毫米	
	喷涂层数	1	
	膜厚	15-20 微米	
	闪干时间 20°C	10-20 分钟	
	施工提示	可选: ½ + 1 层喷涂, 20 - 25 µm, 20 分钟闪干	

安全指引:

2004/42/II B(c) (540)520: 欧盟标准对这类产品的VOC 限制是不超过540 克/升. 本产品的VOC 含量是520 克/升
产品仅供专业人士使用
产品不排除含有小于0.1 微米的颗粒

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家当地的法律法规要求。使用者可从baslac网站www.baslac.com.cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

技术说明

25-30

25-30 用作湿碰湿中涂底漆



请注意: 对于汽车修补而言, 除本文件中给出的工艺流程指导外, 也必须始终遵守汽车制造商的修补指导说明, 尤其是与汽车传感器相关的修补指导。



安全指引:

2004/42/II B(c1) (540)520: 欧盟标准对这类产品的VOC 限制是不超过540 克/升. 本产品的VOC 含量是520 克/升
产品仅供专业人士使用
产品不排除含有小于0.1 微米的颗粒

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用, 使用者应根据实际情况作测试并按需作调整; 这些数据不能视作某项性能的保证, 该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述, 图表, 数据, 应用比例, 重量等只是作为通用信息之目的, 可以在未知会使用者前作修改, 且不构成合同约定的产品质量标准 (产品规格)。在施工作业中, 应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从baslac网站www.baslac.com.cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书, 新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。