

技术说明

40-10





2K 修补清漆



用于百事利底色漆的中浓度清漆

- 喷涂容易、安全，干燥快速，易抛光
- 用于1 - 2 个板块，或垂直面的修补
- 用于彩条、图标及塑料件的喷涂

施工

	混合比例 2:1+10 %	100 %体积比 50 %体积比 10-30 %体积比 稀释剂不能超过 30%	40-10 50-20, -15, -30 60-10, -20, -30, -40
	20°C粘度 活化时间 20°C		DIN 4: 16 秒 4 小时
	HVLP 喷枪 喷嘴尺寸 喷涂气压 风帽气压		 1.3 毫米 2 巴 0.7 巴
	兼容喷枪 喷嘴尺寸 喷涂气压		 1.3-1.4 毫米 2 巴
	喷涂层数 膜厚		 2 - 3 50-60 微米

安全指引：

产品仅供专业人士使用

产品不排除含有小于0.1 微米的颗粒

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家当地的法律法规要求。使用者可从baslac网站www.baslac.com.cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

技术说明

40-10


2K 修补清漆



干燥

	20 °C 干燥	4 小时 不沾尘: 2 小时
	60 °C 干燥	20 分钟
	红外线 (短波)	8 分钟
	红外线 (中波)	10-15 分钟

请注意: 对于汽车修补而言, 除本文件中给出的工艺流程指导外, 也必须始终遵守汽车制造商的修补指导说明, 尤其是与汽车传感器相关的修补指导。



安全指引:

产品仅供专业人士使用

产品不排除含有小于0.1 微米的颗粒

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用, 使用者应根据实际情况作测试并按需作调整; 这些数据不能视作某项性能的保证, 该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述, 图表, 数据, 应用比例, 重量等只是作为通用信息之目的, 可以在未知会使用者前作修改, 且不构成合同约定的产品质量标准 (产品规格)。在施工作业中, 应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从baslac网站www.baslac.com.cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书, 新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。