

技术说明

45-W00

45- 水性底色漆



金属色和纯色底色漆/清漆水性修补系统

- 遮盖力好，易施工
- 使用合适的吹风管可减少闪干时间
- 配方混合物储存在塑料容器或有内壁有涂层的金属罐内，可保存6个月

注意：配方混合物调配完成并搅拌均匀后，在加入45-R45稀释剂之前，需按照配方混合物重量的20%加入45-W07环保添加剂，并立刻搅拌均匀。

施工

	混合比例	100 %体积比 45-水性底色漆（按颜色配方调配后，再按重量比加入20%的45-W07环保添加剂） 70 %体积比 45-R45 (加入调整剂后，应立即搅拌均匀)
	20°C粘度	DIN 4: 16-22 秒
	HVLP 喷枪	
	喷嘴尺寸	1.4 毫米
	喷涂气压	2 巴
	风帽气压	0.7 巴
	喷涂层数	2 遮盖喷涂 + 1/2 效果层
	膜厚	10-15 微米
	闪干时间 20°C	5 分钟 层间闪干大约5分钟，至表面哑光

安全指引：

中国国家标准化管理委员会发布的 GBT38597-2020 国家标准中对此类产品的 VOC 限量是不超过 380 克/升，此产品的 VOC 是379克/升。

产品仅供专业人士使用。

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从baslac网站www.baslac.com.cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

技术说明

45-W00

45- 水性底色漆



请注意: 对于汽车修补而言, 除本文件中给出的工艺流程指导外, 也必须始终遵守汽车制造商的修补指导说明, 尤其是与汽车传感器相关的修补指导。



安全指引:

中国国家标准化管理委员会发布的 GBT38597-2020 国家标准中对此类产品的 VOC 限量是不超过 380 克/升, 此产品的 VOC 是 379 克/升。

产品仅供专业人士使用。

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用, 使用者应根据实际情况作测试并按需作调整; 这些数据不能视作某项性能的保证, 该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述, 图表, 数据, 应用比例, 重量等只是作为通用信息之目的, 可以在未知会使用者前作修改, 且不构成合同约定的产品质量标准 (产品规格)。在施工作业中, 应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从 baslac 网站 www.baslac.com.cn 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书, 新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。