

Technische Information

20-94



20-94 Variante mit 50-05

Einsatzbereiche:

- Füller mit hohem Festkörperanteil, schnelltrocknend und leicht schleifbar.
 - Schadstellen mit einer großen, blanken Metallfläche sollten zuvor mit 27-10 2K Wash primer behandelt werden.
- Das Produkt kann mit 20-24 und 20-34 verarbeitet werden, um verschiedene Graustufen zu mischen. Es gelten die Vorgaben des Graustufen-Posters.

Anwendung

	Mischungsverhältnis 4:1:1	100 Vol. %	20-94
		25 Vol. %	50-05
		25 Vol. %	60-05
	Spritzviskosität 20°C	DIN 4: 20-24 s	
	Potlife bei 20°C	30 min	
	HVLP-Fließbecherpistole		
	Düsengröße	1,6-1,8 mm	
	Spritzdruck	2 bar	
	Düseninnendruck	0,7 bar	
	Compliant Fließbecherpistole		
Düsengröße	1,6-1,8 mm		
Spritzdruck	2 bar		
	Spritzgänge	2	
	Schichtdicke:	50-70 µm	

Sicherheitshinweis:

Die Produkte sind nur für den professionellen Gebrauch geeignet.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieses Produkt Partikel < 0.1 µm enthält.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.



Technische Information

20-94





20-94 Variante mit 50-05

Trocknung

	Trocknung bei 20 °C	1 h
	Infrarot (kurzwellig)	4 min

Schleifen

	Schleifen naß	P800
	Schleifen Excenter	P400 / P500

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

Sicherheitshinweis:

Die Produkte sind nur für den professionellen Gebrauch geeignet.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieses Produkt Partikel < 0.1 µm enthält.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.