

# Technische Information

## 21-11



### 21-11 Variante Schleiffüller

Füller und Grundfüller für die Zeitwertlackierung von Kunststoffteilen.

- Gute Haftung auf allen in der Autoherstellung eingesetzten Kunststoffen Für den Einsatz als Haftvermittler in Dreischichtsystemen und als Grundfüller unter baslac Decklacksystemen geeignet
- Wenn das Produkt als Schleiffüller eingesetzt wird, muss es 30 Min. bei 60°C forciert getrocknet werden

Nicht modifiziertes Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) sind nicht lackierbar.

Hinweis: Kfz-Zusatzteile sind häufig nur mit PP oder PE gekennzeichnet, obwohl es sich tatsächlich um modifizierte und damit lackierbare Substrate handelt.

## Anwendung

	<b>Mischungsverhältnis</b>	100 Vol. %	21-11
	<b>4:1:1</b>	25 Vol. %	50-15
		25 Vol. %	60-10, -20
	<b>Spritzviskosität 20°C</b>	DIN 4: 17-19 s	
	<b>Potlife bei 20°C</b>	3,5 h	
	<b>HVLP-Fließbecherpistole</b>		
	Düsengröße	1,3 mm	
	Spritzdruck	2 bar	
	Düseninnendruck	0,7 bar	
	<b>Compliant Fließbecherpistole</b>		
Düsengröße	1,3-1,4 mm		
Spritzdruck	2 bar		
	<b>Spritzgänge</b>	1	
	<b>Schichtdicke:</b>	20 µm	
<b>Lackier-Hinweise</b>		Grundfüller: ½ + 1, 30 - 40 µm	

### Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

# Technische Information

## 21-11



21-11 Variante Schleiffüller

### Trocknung



Trocknung bei 60 °C

30 min

### Schleifen



Schleifen Excenter

P 400 / P500

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.



#### Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.