

Technische Information

30-S00



Topcoat, direct gloss

Topcoat, direct gloss

- Hoher Feststoff- und Pigmentgehalt
- Decklack mit hoher Deckkraft und geringem Materialverbrauch
- Härter und Verdünnung auf Temperatur und Objektgröße abstimmen.
- Verwenden Sie keine eigenständigen Basisfarben, sondern immer mit 30- Topcoat Converter

Anwendung

	Mischungsverhältnis 2:1+10 %	100 Vol. %	
		50 Vol. %	50-15, -20, -30
		10 Vol. %	60-10, -20, -30, -40
	Spritzviskosität 20°C	DIN 4: 20-22 s	
	Potlife bei 20°C	2 h	
	HVLP-Fließbecherpistole		
	Düsengröße	1,3 mm	
	Spritzdruck	2 bar	
	Düseninnendruck	0,7 bar	
	Compliant Fließbecherpistole		
Düsengröße	1,3-1,4 mm		
Spritzdruck	2 bar		
	Spritzgänge	2	
	Schichtdicke:	50-70 µm	
	Ablüftzeit bei 20 °C	ungefähr 5 Minuten nach jedem Spritzgang	

Sicherheitshinweis:

The products are suitable for professional use only.
It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 µm.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Technische Information

30-S00



Topcoat, direct gloss

Trocknung

	Trocknung bei 20 °C	50-20 8 h	50-15 6 h	50-30 10 h
	Trocknung bei 60 °C	30 min	20 min	35 min
	Infrarot (kurzwellig)		8 min	
	Infrarot (mittelwellig)		10-15 min	

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.



Sicherheitshinweis:

The products are suitable for professional use only.
It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 µm.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.