

# Technische Information

## 40-40



### 40-40 Variante MS Klarlack

Prozess für Standard MS Klarlack

MS Klarlack für baslac Basislack 35-

- Mittlerer Feststoffgehalt
- Einfach und sicher zu applizieren, schnell trocknend und von hoher Oberflächenqualität
- Einfache handhabung und leicht zu polieren

## Anwendung

	<b>Mischungsverhältnis</b> 2:1+30 %	100 Vol. %	40-40
		50 Vol. %	50-15, -20, -30
		30 Vol. %	60-10, -20, -30, -40
	<b>Spritzviskosität 20°C</b>	DIN 4: 14-16 s	
	<b>Potlife bei 20°C</b>	4 h	
	<b>HVLP-Fließbecherpistole</b>		
	Düsengröße	1,3 mm	
	Spritzdruck	2 bar	
	Düseninnendruck	0,7 bar	
	<b>Compliant Fließbecherpistole</b>		
Düsengröße	1,3-1,4 mm		
Spritzdruck	2 bar		
	<b>Spritzgänge</b>	2 -3	
	<b>Schichtdicke:</b>	40-60 µm	
	<b>Ablüftzeit bei 20 °C</b>	2-3 min nach jedem Spritzgang	

### Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet  
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

# Technische Information

## 40-40




40-40 Variante MS Klarlack

### Trocknung

	Trocknung bei 20 °C	5 h
	Trocknung bei 60 °C	30 min
	Infrarot (kurzwellig)	8 min
	Infrarot (mittelwellig)	10-15 min

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.



#### Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet  
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel  $< 0,1 \mu\text{m}$  enthalten sein können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.