

Información técnica

80-20 | Aditivo enmatecedor



1. Propiedades

Agente enaltecedor HS para lacas de la serie 40-

- Fácil de mezclar
- Se puede usar en plásticos sin añadir 80-10 Aditivo Flex
- Preparar solo la cantidad de pintura que se vaya a utilizar el mismo día porque el nivel de brillo puede cambiar si se almacena la mezcla

2. Aplicación

	Paso 1 Relación de mezcla por peso	Para acabados semibrillantes 100% del peso de 40- 25% del peso de 80-20	Brillo satinado 100% por peso de 40- 50% del peso de 80-20	Mate sedoso 100% del peso de 40- 70% del peso de 80-20
	Paso 2 Relación de mezcla		100% del vol. 40- 50% del vol. 50-420/50/-415 10% del vol. 60-	
	Viscosidad de aplicación DIN 4 a 20°C		20 – 22 s	
	Tiempo de vida de la mezcla		2 – 3 h a 20 °C	
	Pistola		Pistola de gravedad HVLP: 1,3 – 1,4 mm 2,0 / 0,7 bar en la boquilla	
	Número de manos Espesor de película		2 aprox. 40 – 60 µm	

3. Secado

	Secado a 20 °C a 60 °C	10 h 30 min.
	Infrarrojos (o. corta) (onda media)	8 min. 10 – 15 min.

Instrucciones de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.