

# Техническая информация

## 21-10 | 1К Адгезионный грунт для пластиков




### 1. Свойства

Может использоваться для всех видов пластмасс, используемых в автомобилестроении.

- Неограниченная жизнеспособность
- Простой в нанесении
- Короткое время выдержки

### 2. Нанесение



**Вязкость**  
DIN 4 при 20°C

Готовый к нанесению



**Диаметр Дюзы**

HVLP пистолет  
1.3 – 1.4 мм 2 бар, 0.7 бар внутри дюзы



**Число слоев**  
Толщина покрытия

1 – 2 тонких, но равномерных слоев  
прибл. 10 мкм

### 3. Выдержка



**Выдержка при 20°C**

15 мин. перед нанесением наполнителя

#### Требования безопасности

**Продукт предназначен для профессионального применения.**

**Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.**

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 02/2018