




Техническая информация 21-20 | Грунт для пластмасс



1. Свойства

- Адгезионный грунт для пластмасс обеспечивающий хорошую адгезию к последующим слоям (наполнитель, эмаль).

2. Нанесение

	21-20 Грунт для пластмасс Интенсивно встряхнуть около 2 мин. перед использованием	
	Число слоев Толщина покрытия	1 – 2 5 мкм
	Выдержка при 20°C	При нанесении 2 слоев, 5 мин. выдержки между слоями 15 мин перед нанесением грунта-наполнителя

3 Завершение

- Нанесите baslac 2K PU наполнитель методом «мокрый по мокрому».
- Нанесите baslac 21-20 вновь если выдержка превысила 30 мин. при 20°C.

Техника безопасности:

2004/42/IIВ(е)(840)688: Ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта: IIВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 688 г/л.

Продукт предназначен для профессионального применения.

Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 12/2017