

Техническая информация 40-10 | 2К Быстрый Лак



1. Свойства

MS лак для нанесения на покрытия на основе базовых красок 35 Серии

- Надежное нанесение, быстро сохнет, хорошо полируется
- Предназначен для окраски 1-2 вертикальных поверхностей
- Используется для окраски многоцветных поверхностей, надписей, пластиковых деталей

2. Нанесение

	Соотношение смешивания 2 : 1 + 10-30%	100% по об. 50% по об. 10 – 30% по об.	40-10 50-20, -15, -30 60-10, -20, -30, -40
	Вязкость DIN 4 при 20°C		16 с
	Жизнеспособность		4 ч / 20°C
	Пистолет высокого давления	1.3 – 1.4 мм	2 бар
	Количество слоёв Толщина покрытия		2 – 3 50 – 60 мкм

3. Drying

		<u>На отлип</u>	<u>Готов к полировке</u>
	Сушка при 20°C при 60°C	2 ч -	4 ч 20 мин.
	ИК-сушка: (короткие волны) (средние волны)		8 мин. 10 – 15 мин.

Техника безопасности:

Продукт предназначен для профессионального применения.

Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 02/2018