Información técnica
30-S01

30-S01 variante 81-30 Imprimación Aparejo Entonable

Solución Monocapa para chasis HS – conforme VOC

- Fácil Aplicación en combinación con una alta eficiencia
- Adecuado para áreas grandes
- Excelente protección frente a la corrosión sobre chasis chorreados
- Se puede utilizar como imprimación entonable como parte de un Sistema en 2 pasos o como solución Directo a Metal (DTM) sobre chasis chorreados

Utilización

Relación de mezcla Premezcla	70 % del vol. 30 % del vol. color mixto de 30 CV (homogeneizar bien)	81-30 30-S01
Relación de mezcla	100 % del vol. 33 % del vol. 10-20 % del vol. (homogeneizar bien)	Premezcla 51-515, -520 60-10, -20, -30
Viscosidad de aplicación a 20°C		DIN 4: 25-35 s
Vida de la mezcla a 20°C		2 h

Aviso de seguridad:

81-30 Aditivo para Chasis (Imprimación Aparejo Entonable)
2004/42/IIB (cII)(540)530: El valor máximo de la EU para este producto (categoría de producto: IIB.c II) en su forma Lista al uso es 540 g/l. El contenido VOC de este producto es 530 g/l.
Estos productos son aptos sólo para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas < 0.1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 06/2023

Información técnica
30-S01

30-S01 variante 81-30 Imprimación Aparejo Entonable

Pistola de gravedad HVLP	
Tamaño de la boquilla	1,7-1,9 mm
Presión de aplicación	2 bar
En la boquilla	0,7 bar
Pistola de gravedad homologada	
Tamaño de la boquilla	1,6-1,8 mm
Presión de aplicación	2,2-2,5 bar
Número de manos	2
Espesor de película:	50-70 µm
Observaciones de la aplicación	Airless/ airmix: 0,23 – 0,28mm, 120 – 180 bar / + max 2 bar aire de atomización

Secado

	51-520	51-515
Secado a 20 °C	60 min	45 min
Secado a 60 °C	30 min	25 min

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:

81-30 Aditivo para Chasis (Imprimación Aparejo Entonable)
2004/42/IIB (cII)(540)530: El valor máximo de la EU para este producto (categoría de producto: IIB.c II) en su forma Lista al uso es 540 g/l. El contenido VOC de este producto es 530 g/l.
Estos productos son aptos sólo para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas < 0.1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 06/2023