

Información técnica

20-24



20-24 variante 60-05

Reparaciones pequeñas y de un solo panel

- Reducción de los tiempos de secado.
- Mejora el secado de la superficie y el endurecimiento.

Puede mezclarse con 20-34 y 20-94 para obtener diferentes grados de gris, conforme al póster de escala de grises.

Acelerador de secado para lacas baslac (acordes con los límites VOC) e Imprimación aparejo 2K.

utilización

	Relación de mezcla 4:1:1	100 % del vol.	20-24
		25 % del vol.	50-10
		25 % del vol.	60-05
	Viscosidad de aplicación según a 20 °C	DIN 4: 20-24 s	
	Vida de la mezcla a 20 °C	20 h	
	Pistola de gravedad HVLP		
	Tamaño de la boquilla	1.6-1.8 mm	
	Presión de aplicación	2 bar	
	En la boquilla	0.7 bar	
	Pistola de gravedad homologada		
	Tamaño de la boquilla	1.6-1.8 mm	
Presión de aplicación	2 bar		
	Número de manos	2	
	Espesor de película:	50-70 µm	

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

Información técnica

20-24



20-24 variante 60-05

Secado

	Secado a 20 °C	1-2 h
	Secado a 60 °C	15 min
	Infrarrojos (onda corta)	6 min

Lijado

	Lijado en húmedo	P800
	lijadora orbital	P400 - P500

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.