

Información técnica

20-35



2K Imprimación aparejo blanco

Proceso para el aparejo no lijable

- Imprimación aparejo con alto contenido de sólidos para solución de húmedo sobre húmedo:
- Pueden ser repintadas sin necesidad de un lijado intermedio dentro de los 5 días siguientes
- Facil Aplicación
- No es necesario lijar las piezas nuevas pintadas por cataforesis.
- En el caso de reparaciones con grandes áreas metálicas sin tratamiento, dichas áreas deben tratarse con 27-10 Imprimación aparejo 2K

Puede mezclarse con 20-95 para obtener diferentes grados de gris, conforme al póster de escala de grises.

utilización

	Relación de mezcla 3:1:1	100 % del vol.	20-35
		33 % del vol.	50-10, -15, -20
		33 % del vol.	60-20, -30
	Viscosidad de aplicación según a 20 °C	DIN 4: 16-19 s	
	Vida de la mezcla a 20 °C	2 h	
	Pistola de gravedad HVLP		
	Tamaño de la boquilla	1,3 mm	
	Presión de aplicación	2 bar	
	En la boquilla	0,7 bar	
	Pistola de gravedad homologada		
Tamaño de la boquilla	1,3-1,4 mm		
Presión de aplicación	2 bar		
	Número de manos	2 (una sobre la zona enmasillada y otra en toda la superficie a pintar)	
	Espesor de película:	20-35 µm	

Aviso de seguridad:

2004/42/IIB(cII)(540)530: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.cII) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 530 g/l.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

Información técnica

20-35




2K Imprimación aparejo blanco



Evaporación a 20 °C

15-20 min



Aviso de seguridad:

2004/42/IIIB(cII)(540)530: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.cII) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 530 g/l.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.