

Información técnica

25-30



Imprimación aparejo 2K EP

Imprimación aparejo

- Promotor de adherencia con elevada protección anticorrosión
- Acabado / aspecto de alta calidad, sobre todo con secado forzado

utilización

	Relación de mezcla 4:1:2	100 % del vol.	25-30
		25 % del vol.	55-10
		50 % del vol.	60-10, -20, -30
	Viscosidad de aplicación según a 20 °C	DIN 4: 18-20 s	
	Vida de la mezcla a 20 °C	8 h	
	Pistola de gravedad HVLP		
	Tamaño de la boquilla	1.6-1.8 mm	
	Presión de aplicación	2 bar	
	En la boquilla	0.7 bar	
	Pistola de gravedad homologada		
	Tamaño de la boquilla	1.6-1.8 mm	
Presión de aplicación	2 bar		
	Número de manos	2	
	Espesor de película:	40-50 µm	

Aviso de seguridad:

2004/42/IIB(Cl)(540)520: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.Cl) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 520 g/l. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

Información técnica

25-30





Imprimación aparejo 2K EP

Secado

	Secado a 20 °C	8 h
	Secado a 60 °C	30 min

Lijado

	Lijado en húmedo	P800
	lijadora orbital	P400



Aviso de seguridad:

2004/42/IIB(Cl)(540)520: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.Cl) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 520 g/l. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.