

# Información técnica

## 30-S01



### 30 CV Esmalte Monocapa

Esmalte Sólido Monocapa HS – conforme VOC

- Fácil aplicación combinada con un buen poder cubriente.
- Adecuado para grandes áreas / superficies con una muy buena apariencia y nivelación.
- Excelente resistencia UV y secado rápido.

## utilización

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | <b>Relación de mezcla</b>                     | 100 % del vol.<br>50 % del vol.   | 51-515, -520, -530<br>(homogeneizar bien) |
|  | <b>Viscosidad de aplicación según a 20 °C</b> |   | DIN 4: 20-24 s                            |
|  | <b>Vida de la mezcla a 20 °C</b>              |   | 2 h                                       |
|  | <b>Pistola de gravedad HVLP</b>               |   |   |
|  | Tamaño de la boquilla                         |   | 1.5 mm                                    |
|  | Presión de aplicación                         |   | 2 bar                                     |
|  | En la boquilla                                |   | 0.7 bar                                   |
|  | <b>Pistola de gravedad homologada</b>         |   |   |
|  | Tamaño de la boquilla                         |   | 1.4 mm                                    |
|  | Presión de aplicación                         |   | 2 bar                                     |
|  | <b>Número de manos</b>                        |   | 2   |
|  | <b>Espesor de película:</b>                   |   | 50-70 µm                                  |
|  | <b>Observaciones de la aplicación</b>         | Airless/ airmix: 0,23 – 0,28mm, 120 – 180 bar / + max 2 bar aire de atomización |   |

### Aviso de seguridad:

**2004/42/IIB(d)(420)419:** El valor límite máximo de la EU para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista al uso es 420 g/litro de VOC. El contenido VOC de este producto es 419 g/litro.

Estos productos son aptos sólo para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas < 0.1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.


# Información técnica

## 30-S01



30 CV Esmalte Monocapa

### Secado

|   |                       |        |        |        |
|---|-----------------------|--------|--------|--------|
|  |                       | 51-520 | 51-515 | 51-530 |
|   | <b>Secado a 20 °C</b> | 8 h    | 6 h    | 16 h   |
|   | <b>Secado a 60 °C</b> | 30 min | 25 min | 45 min |



#### Aviso de seguridad:

**2004/42/IIB(d)(420)419:** El valor límite máximo de la EU para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista al uso es 420 g/litro de VOC. El contenido VOC de este producto es 419 g/litro.

Estos productos son aptos sólo para uso profesional.

**No se puede descartar que este producto contenga partículas < 0.1 µm.**

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.