

Información técnica

30-S01



30-S01 variante 81-30 DTM

Solución Monocapa para chasis HS – conforme VOC

- Fácil Aplicación en combinación con una alta eficiencia
- Adecuado para áreas grandes
- Excelente protección frente a la corrosión sobre chasis chorreados
- Se puede utilizar como imprimación entonable como parte de un Sistema en 2 pasos o como solución Directo a Metal (DTM) sobre chasis chorreados

utilización

	Relación de mezcla Premezcla	50 % del vol.	81-30
		50 % del vol. color mixto de 30 CV (homogeneizar bien)	30-S01
	Relación de mezcla	100 % del vol.	Premezcla
		33 % del vol. (homogeneizar bien)	51-515, -520, -530
	Viscosidad de aplicación según a 20 °C	DIN 4: 30-40 s	
	Vida de la mezcla a 20 °C	2 h	

Aviso de seguridad:

81-30 Aditivo para Chasis (DTM)

2004/42/IIB(d)(420)419: El valor máximo de la EU para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma Lista al uso es 420 g/litro de VOC. El contenido VOC de este producto es 419 g/litro.

Estos productos son aptos sólo para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas < 0.1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

Información técnica

30-S01



30-S01 variante 81-30 DTM

	Pistola de gravedad HVLP	
	Tamaño de la boquilla	1.7-1.9 mm
	Presión de aplicación	2 bar
	En la boquilla	0.7 bar
	Pistola de gravedad homologada	
	Tamaño de la boquilla	1.6-1.8 mm
	Presión de aplicación	2.2-2.5 bar
	Número de manos	2
	Espesor de película:	60-150 µm
	Observaciones de la aplicación	Airless/ airmix: 0,23 – 0,28mm, 120 – 180 bar / + max 2 bar aire de atomización

Secado

		51-520	51-515	51-530
	Secado a 20 °C	16 h	16 h	16 h
	Secado a 60 °C	40 min	30 min	40 min

Aviso de seguridad:

81-30 Aditivo para Chasis (DTM)

2004/42/IIB(d)(420)419: El valor máximo de la EU para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista al uso es 420 g/litro de VOC. El contenido VOC de este producto es 419 g/litro.

Estos productos son aptos sólo para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas < 0.1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.