

# Información técnica

## 30 Line CV



### 30- Esmalte VC

HS – VOC – esmalte monocapa

- Fácil aplicación combinada con un buen poder cubriente
- Adecuado para grandes áreas / superficies con muy buena apariencia y flujo.
- Excelente resistencia a los rayos UV y secado rápido

## Utilización

	<b>Relación de mezcla</b>	100 % del vol. 50 % del vol.	51-515, -520 (agitar bien)
	<b>Viscosidad de aplicación a 20°C</b>		DIN 4: 20-24 s
	<b>Vida de la mezcla a 20°C</b>		2 h
	<b>Pistola de gravedad HVLP</b>		
	Tamaño de la boquilla		1,5 mm
	Presión de aplicación		2 bar
	En la boquilla		0,7 bar
	<b>Pistola de gravedad homologada</b>		
	Tamaño de la boquilla		1,4 mm
	Presión de aplicación		2 bar
	<b>Número de manos</b>		2
	<b>Espesor de película:</b>		50-70 µm
	<b>Observaciones de la aplicación</b>	Airless/ airmix: 0,23 – 0,28mm, 120-180 bar / + max 2 bar de aire de atomización	

### Aviso de seguridad:

**2004/42/IIB(d)(420)419:** El valor límite máximo de la EU para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista al uso es 420 g/litro de VOC. El contenido VOC de este producto es 419 g/litro.

Estos productos son aptos sólo para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas < 0.1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.


# Información técnica

## 30 Line CV



30- Esmalte VC

### Secado

		51-520	51-515
	<b>Secado a 20 °C</b>	8 h	6 h
	<b>Secado a 60 °C</b>	30 min	25 min

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.



#### Aviso de seguridad:

**2004/42/IIB(d)(420)419:** El valor límite máximo de la EU para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista al uso es 420 g/litro de VOC. El contenido VOC de este producto es 419 g/litro.

Estos productos son aptos sólo para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas < 0.1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.