

Información técnica

40-22



40-22 Barniz 2K

- Barniz 2K
- Barniz MS con amplio uso para reparaciones diarias
- Muy buena resistencia

Utilización

	Relación de mezcla	100 % del vol.	40-22
		50 % del vol.	50-20
	2:1+10 %	10 % del vol.	60-10, -20
	Viscosidad de aplicación a 20°C		DIN 4: 13-16 s
	Vida de la mezcla a 20°C		3 h
	Pistola de gravedad HVLP		
	Tamaño de la boquilla		1,3
	En la boquilla		0,7 bar
	Pistola de gravedad homologada		
	Tamaño de la boquilla		1,3-1,4
	Presión de aplicación		2 bar
	Número de manos		2 - 3
	Espesor de película:		50 - 60 µm
	Evaporación a 20 °C		5 min entre manos
	Observaciones de la aplicación	Uso de reductores 60-10 ó 60-20 en caso de ser necesario	

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



Información técnica

40-22



40-22 Barniz 2K

Secado

	Secado a 20 °C	5 h
	Secado a 60 °C	30 min
	Infrarrojos (onda corta)	8 min
	Infrarrojos (onda media)	10-15 min

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.



Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.