

Información técnica

45-W00



45- Fondo

Acabados fondo / laca metalizados y sólidos

- Facilidad de aplicación con un buen poder cubriente
- Los tiempos de evaporación se pueden reducir considerablemente utilizando equipos de soplado adecuados
- Las mezclas se pueden conservar durante un máximo de seis meses si se envasan en recipientes de plástico o latas con revestimiento interior

Utilización

	Relación de mezcla	100 % del vol. 70 % del vol. 45-R45 (agitar INMEDIATAMENTE después de añadir el diluyente)
	Viscosidad de aplicación a 20°C	DIN 4: 16-22 s
	Pistola de gravedad HVLP	
	Tamaño de la boquilla	1,4 mm
	Presión de aplicación	2 bar
	En la boquilla	0,7 bar
	Número de manos	2 (manos para cubrir) + ½ para igualar el efecto
	Espesor de película:	10-15 µm
	Evaporación a 20 °C	5 min Dejar evaporar unos 5 min. tras cada mano hasta mate

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:

2004/42/IIB(d)(420)419: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.