

Información técnica

45-W00



45-W00 variante 50-45

Activador para fondos base agua

- Para aplicaciones especiales recomendadas por los fabricantes de vehículos, podría ser necesario usar activador 2K con los fondos de la Serie 45-
- Aditivo para aumentar la resistencia a la cinta y la dureza en colores sólidos de la Serie 45- y para fondos de colores sólidos aplicados como capa base en sistemas tricapa de la Serie 45- para mejorar la dureza y la resistencia a la cinta

El tiempo de secado depende de las condiciones ambientales y del equipo usado.

utilización

	Relación de mezcla	100 % del vol. 5 % del vol. 50-45 70 % del vol. 45-R45	
		<ol style="list-style-type: none">1. Mezclar el fondo Serie 45 según la fórmula y agitar con cuidado.2. Añadir ACTIVADOR 2K y agitar a fondo.3. Añadir 45-R45 y agitar a fondo.4. Filtrar antes de la aplicación.	
		50-45 no se puede añadir a fórmulas que ya contengan 45-R45.	
	Viscosidad de aplicación según a 20 °C		DIN 4: 18-25 s
	Vida de la mezcla a 20 °C		2 h
	Pistola de gravedad HVLP		
	Tamaño de la boquilla		1.4 mm
	Presión de aplicación		2 bar
	En la boquilla		0.7 bar
	Número de manos		2 -3
	Espesor de película:		20-25 µm
	Observaciones de la aplicación		Color sólido o de fondo

Aviso de seguridad:

Instrucciones de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



Información técnica

45-W00



45-W00 variante 50-45

Secado

	Secado a 20 °C	15 min
	Secado a 60 °C	10 min + enfriamiento
	Infrarrojos (onda media)	10-15 min (1ª mano: Evaporación hasta mate 10 – 15 min.; 2ª mano: a 40 – 50 °C (máx. 70 °C) de temperatura de la superficie + enfriamiento)



Aviso de seguridad:

Instrucciones de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.