

# Information Technique

## 30 Line CV



Finition pour Poids Lourd Ligne 30CV

Finition brillant direct HS – VOC.

- Facilité d'application combinée avec un bon pouvoir couvrant.
- Recommandé pour de grandes surfaces pour un résultat avec très un bel aspect et très bon tendu.
- Excellente résistance aux UV et séchage rapide.

### L'utilisation

	<b>Proportions de mélange</b>	100 % en volume	
		50 % en volume	51-515, -520 (bien agiter)
	<b>Viscosité d'application 20°C</b>		DIN 4: 20-24 s
	<b>Durée de vie à 20°C</b>		2 h
	<b>Pistolet gravité HVLP</b>		
	Dimension de la buse		1,5 mm
	Pression		2 bar
	En sortie de buse		0,7 bar
	<b>Pistolet gravité basse pression</b>		
	Dimension de la buse		1,4 mm
	Pression		2 bar
	<b>Nombre de couches</b>		2
	<b>Epaisseur de film sec:</b>		50-70 µm
<b>Remarque sur l'application</b>	Airless/ airmix: 0,23 – 0,28mm, 120-180 bar / + max 2 bars d' air atomisé		

#### Conseils de sécurité:

**2004/42/IIB(d)(420)419:** La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie : IIB.d)

est au maximum de 420 g/l sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.

Ces produits sont réservés à un usage professionnel uniquement.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.


# Information Technique

## 30 Line CV



Finition pour Poids Lourd Ligne 30CV

### Séchage

		51-520	51-515
	<b>Séchage à 20 °C</b>	8 h	6 h
	<b>Séchage à 60 °C</b>	30 min	25 min

Veillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.



#### Conseils de sécurité:

**2004/42/IIB(d)(420)419:** La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie : IIB.d)

est au maximum de 420 g/l sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.

Ces produits sont réservés à un usage professionnel uniquement.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.