

Information Technique

45 Line



Ligne de bases 45

Ligne de bases hydrodiluable pour une finition base/vernis des coloris opaques, métallisés et nacrés.

- Facilité d'application combinée avec un bon pouvoir couvrant.
- Les temps de flash-off peuvent être réduits significativement en utilisant des équipements de soufflage d'air appropriés.
- Les mélanges peuvent être conservés pendant 6 mois s'ils sont stockés dans des bidons en plastiques ou des récipients métalliques avec un laquage intérieur.

L'utilisation

	Proportions de mélange	100 % en volume 70 % en volume 45-R45 (agiter IMMEDIATEMENT après l'ajout du diluant)
	Viscosité d'application 20°C	DIN 4: 16-22 s
	Pistolet gravité HVLP	
	Dimension de la buse	1,4 mm
	Pression	2 bar
	En sortie de buse	0,7 bar
	Nombre de couches	2 couches pour couvrir + ½ pour correspondre à l'effet
	Epaisseur de film sec:	10-15 µm
	Evaporation 20°C	5 min après chaque couche jusqu'à être mat

Conseils de sécurité:

2004/42/IIB(d) (420)419: La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie : IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.

Ces produits sont réservés à un usage professionnel uniquement.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

Information Technique

45 Line



Ligne de bases 45

Veillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.



Conseils de sécurité:

2004/42/IIB(d) (420)419: La valeur limite autorisée selon la législation européenne pour ce produit (catégorie : IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous sa forme prête à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.

Ces produits sont réservés à un usage professionnel uniquement.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.