

Information technique

Système pour effet Chrome



Système peinture pour les jantes avec la Ligne 35

Propriétés: Système peinture afin d'avoir un effet chrome sur les jantes, le produit contient des fines particules d'aluminium.

Dégraissage	70-10 Dégraissant silicone	1x	P400/P800	70-10 Dégraissant silicone	1x	Essuyage à sec		
Ligne 30 Couche de fond noire	Ligne 30 Finition, brillant direct	50-15 50-20 50-30 Durcisseur	60-10 60-20 60-30 60-40 Diluant Universel	2:1+10%	1.3	2	30 min 60°C	P3000
Ligne 35 Couche de fond noire	Ligne 35 Base	60-20 Diluant Universel	2:1	1.3	2	env. 10 min		
35-M599 Base	35-M599 Base	50-15 Durcisseur	100:5	1.3	3-4 fines couches	env. 10 min		
Vernis	Cf FT							

Consignes de sécurité :

Les produits conviennent uniquement à un usage professionnel.

Il ne peut être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany

02/2024