

Informacja techniczna

65-10



Rozcieńczalnik do cieniowania

Rozcieńczalnik do cieniowania lakierów bezbarwnych baslac 40-

- Pozwala wygubić granicę aplikacji lakieru bezbarwnego i wtopić odkurz.

Przygotowanie i aplikacja produktu



Produkt gotowy do aplikacji



Pistolet grawitacyjny HVLP

Dysza	1,3 mm
Ciśnienie aplikacji	2 bar
Ciśnienie wyjściowe	0,7 bar



Liczba warstw 2 –3 (na strefę cieniowania lakieru bezbarwnego)

Schnięcie



Schnięcie w 20 °C

Według zaleceń dla
użytego lakieru

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.

Wskazówka bezpieczeństwa:

2004/42/IIB(cIII)(780)760: Limit udziału LZO dla tego produktu (kategoria: IIB.cIII), w formie gotowej do aplikacji wynosi 780 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 760 g/litr.

Produkty przeznaczone tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkty zawierają cząstki o wielkości $< 0,1 \mu\text{m}$.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.