

# Informacja techniczna

## 20-95



Podkład gruntujący 2K mokro na mokro, czarny

Proces dla podkładu bez szlifowania.

- Podkład gruntujący HS do pracy mokro na mokro.
- Można lakierować bez międzyszlifowania w czasie do 5 dni
- Łatwość aplikacji.
- Brak potrzeby szlifowania nowych elementów w kataforezie.
- Większe przeszlifowania do gołego metalu należy zabezpieczyć gruntem wytrawiającym 2K 27-10.

Można mieszać z 20-35 w celu uzyskania różnych odcieni szarości, zgodnie z plakatem odcieni szarości.

## Przygotowanie i aplikacja produktu

	<b>Proporcja 3:1:1</b>	100 % obj. 33 % obj. 33 % obj.	20-95 50-15, -20 60-20, -30
	<b>Lepkość w 20°C</b>		DIN 4: 16-19 s
	<b>Żywotność w 20°C</b>		2 h
	<b>Pistolet grawitacyjny HVLP</b>		
	Dysza		1,3 mm
	Ciśnienie aplikacji		2 bar
	Ciśnienie wyjściowe		0,7 bar
	<b>Pistolet grawitacyjny typu RP</b>		
	Dysza		1,3-1,4 mm
	Ciśnienie aplikacji		2 bar
	<b>Liczba warstw</b>	2 (1 na obszar szpachlowany, 1 na całą powierzchnię przeznaczoną do lakierowania)	
	<b>Wypełnienie</b>	20-35 µm	
	<b>Odparowanie w 20°C</b>	15-20 min	

### Wskazówka bezpieczeństwa:

**2004/42/IIB(cII)(540)535:** Limit udziału LZO dla tego produktu (kategoria: IIB.CII), w formie gotowej do aplikacji wynosi 540 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 535 g/litr.

Produkty przeznaczone tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkty zawierają cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

# Informacja techniczna

## 20-95



Podkład gruntujący 2K mokro na mokro, czarny

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.



### Wskazówka bezpieczeństwa:

**2004/42/IIB(cII)(540)535:** Limit udziału LZO dla tego produktu (kategoria: IIB.CII ), w formie gotowej do aplikacji wynosi 540 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 535 g/litr.

Produkty przeznaczone tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkty zawierają cząstki o wielkości  $< 0,1 \mu\text{m}$ .

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.