

# Informacja techniczna

## 27-10



### Grunt wytrawiający 2K

Grunt dwuskładnikowy.

- Dobra ochrona antykorozyjna gołego metalu.
- Grunt przyczepnościowy do zastosowania na stali galwanizowanej i aluminium.

Grunt nie może być stosowany bezpośrednio pod produkty na bazie wodnej, takie jak lakiery bazowe baslac Linii 45.

W przypadku przeszlifowań i aplikacji punktowej tego gruntu, przed nałożeniem koloru bazowego Linii 45, należy go odizolować przy pomocy podkładów gruntujących 2K: 20-24, 20-34 lub 20-94.

## Przygotowanie i aplikacja produktu

	<b>Proporcja</b> 2:1+30 %	100 % obj. 50 % obj. 30 % obj.	27-10 57-10 60-10, -20, -30
	<b>Lepkość w 20°C</b> <b>Żywotność w 20°C</b>		DIN 4: 16 s 48 h
	<b>Pistolet grawitacyjny HVLP</b>		
	Dysza		1,3 mm
	Ciśnienie aplikacji		2 bar
	Ciśnienie wyjściowe		0,7 bar
	<b>Pistolet grawitacyjny typu RP</b>		
	Dysza		1,3 mm
	Ciśnienie aplikacji		2 bar
	<b>Liczba warstw</b>		1
	<b>Wypełnienie</b>		10-15 µm
	<b>Odparowanie w 20°C</b>		10 min

### Wskazówka bezpieczeństwa:

2004/42/IIB(cIII)(780)760: Limit udziału LZO dla tego produktu (kategoria: IIB.CIII), w formie gotowej do aplikacji wynosi 780 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 760 g/litr.

Produkty przeznaczone tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkty zawierają cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

# Informacja techniczna

## 27-10



### Grunt wytrawiający 2K

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.



#### **Wskazówka bezpieczeństwa:**

2004/42/IIB(cIII)(780)760: Limit udziału LZO dla tego produktu (kategoria: IIB.CIII), w formie gotowej do aplikacji wynosi 780 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 760 g/litr.

Produkty przeznaczone tylko do użytku profesjonalnego.

**Nie można wykluczyć, że produkty zawierają cząstki o wielkości  $< 0,1 \mu\text{m}$ .**

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.