

Informacja techniczna

45-W00



45-W00 Wariant z 49-

Rzadko stosowane pigmenty z grupy 49-, do tworzenia powłok bazowych Linii 45, wymagających wykończenia lakierem bezbarwnym.

- Pigmenty niedostępne na standardowym mieszalniku.
- Pigmenty dają możliwość odtworzenia kolorów specjalnych.

Wytrząsnąć przed użyciem.

Krok 1: Sprawdzić w programie kolorystycznym, czy dany kolor nie wymaga użycia dedykowanego tła jako pierwszej warstwy.

Żywotność: Gotowa mieszanka Linii 45: 1 tydzień w zamkniętym pojemniku z tworzywa sztucznego.

Przygotowanie i aplikacja produktu

	Proporcja	100 % obj.	Kolor w pigmentami 49- i innymi pigmentami, zgodnie z recepturą.
		70 % obj.	45-R45
	Lepkość w 20°C	DIN 4: 16-22 s	
	Żywotność w 20°C	1 tydzień	
	Pistolet grawitacyjny HVLP		
	Dysza	1,4 mm	
	Ciśnienie aplikacji	2 bar	
	Ciśnienie wyjściowe	0,7 bar	
	Liczba warstw	2 + ½	
	Wypełnienie	10-15 µm	
	Odparowanie w 20°C	do matu	

Wskazówka bezpieczeństwa:

Instrukcje bezpieczeństwa:

2004/42/IIB(d)(420)419: Limit udziału LZO dla tego produktu (kategoria: IIB.d), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Produkty przeznaczone tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkty zawierają cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

Informacja techniczna

45-W00



45-W00 Wariant z 49-

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.



Wskazówka bezpieczeństwa:

Instrukcje bezpieczeństwa:

2004/42/IIIB(d)(420)419: Limit udziału LZO dla tego produktu (kategoria: IIB.d), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Produkty przeznaczone tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkty zawierają cząstki o wielkości $< 0,1 \mu\text{m}$.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.