

Informacja techniczna

45 Line



Linia 45 Lakiery bazowe

Wodne powłoki bazowe: gładkie i z efektem

- Łatwość aplikacji i dobra siła krycia.
- Możliwość skrócenia odparowania przez użycie dedykowanych nadmuchów.
- Mieszanka w pojemniku z tworzywa lub w powlekanej puszcze może być przechowywana do 6 miesięcy.

Przygotowanie i aplikacja produktu

	Proporcja	100 % obj. 70 % obj. (wymieszać NATYCHMAST po dodaniu rozcieńczalnika)	45-R45
	Lepkość w 20°C	DIN 4: 16-22 s	
	Pistolet grawitacyjny HVLP		
	Dysza	1,4 mm	
	Ciśnienie aplikacji	2 bar	
	Ciśnienie wyjściowe	0,7 bar	
	Liczba warstw	2 (spray to cover) + ½ to match the effect	
	Wypełnienie	10-15 µm	
	Odparowanie w 20°C	5 min after each spraycoat until mat	

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.

Wskazówka bezpieczeństwa:

2004/42/IIB(d)(420)419: Limit udziału LZO dla tego produktu (kategoria: IIB.d), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Produkty przeznaczone tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkty zawierają cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.