








Informacja techniczna

Tabela 2








Przygotowanie podłoży i istniejących powłok







Naprawy gołej stali i aluminium






| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| Przemywanie/ szlifowanie | 70-10 Zmywacz silikonów |  |  | 70-10 Zmywacz silikonów |  |  |  | 70-10 Zmywacz silikonów |  |
| | | 1x | Wytrzeć do sucha | | 1x | Wytrzeć do sucha | P80-P150 | | 1x |
| | | | | | | | | |  |
| | | | | | | | | | Wytrzeć do sucha |

Nowe elementy (zagruntowane fabrycznie)

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| Przemywanie/ szlifowanie | 70-10 Zmywacz silikonów |  |  |  | 70-10 Zmywacz silikonów |  |  |
| | | 1x | Wytrzeć do sucha | P240-P320 | | 1x | Wytrzeć do sucha |

Tworzywa sztuczne i laminaty (GRP/ SMC)

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|---|
| Tworzywa sztuczne | 70-20 Zmywacz do tworzyw sztucznych |  |  | 70-20 Zmywacz do tworzyw sztucznych |  |  | Wyrzwanie |  |  |
| | | 1x | Uszkodzony obszar: P80-P600 cały element: włóknina ściana | | 1x | Wytrzeć do sucha | Pianka PU i poliamid (PA) trzeba wygrzać przez 1 godzinę w 60°C, aby usunąć substancje antyadhezyjne i wodę | 1 h w 60°C | 1x Zwilżoną ścierką |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---|---|---|--|---|---|
| Laminaty (GRP/ SMC) | 70-20 Zmywacz do tworzyw sztucznych |  |  |  | 70-20 Zmywacz do tworzyw sztucznych |  |  |
| | | 1x | Wytrzeć do sucha | P180-P240 | | 1x | Wytrzeć do sucha |

Instrukcje bezpieczeństwa:

Produkty przeznaczone tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkty zawierają cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesadzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 04/2021