

Informação Técnica

25-30



Primário-aparelho 2K EP

Primário-aparelho

- Promotor de aderência com elevada proteção anticorrosiva
- Excelente acabamento/aspecto sobretudo em secagem forçada

Utilizar

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|-----------------|
| | Relação de mistura 4:1:2 | 100 % por vol. | 25-30 |
| | | 25 % por vol. | 55-10 |
| | | 50 % por vol. | 60-10, -20, -30 |
| | Viscosidade de aplicação a 20°C | DIN 4: 18-20 s | |
| | Tempo de vida a 20 °C | 8 h | |
| | Pistola HVLP | | |
| | Tamanho do bico | 1,6-1,8 mm | |
| | Pressão de pulverização | 2 bar | |
| | No bico | 0,7 bar | |
| | Pistola compatível de alimentação por gravidade | | |
| | Tamanho do bico | 1,6-1,8 mm | |
| Pressão de pulverização | 2 bar | | |
| | Número de demãos | 2 | |
| | Espessura da película: | 40-50 µm | |

Advertência de segurança:

2004/42/IIB(Cl)(540)520: O valor-limite máximo na UE para este produto (categoria de produto: IIB.Cl) na forma de pronto-a-usar é 540 g/litro de COV. O conteúdo de COV deste produto é 520 g/litro.

Os produtos são adequados exclusivamente para utilização profissional.

Não é de excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Cabe ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

Informação Técnica

25-30



Primário-aparelho 2K EP

Secagem



Secagem a 20 °C

8 h

Secagem a 60 °C

30 min

Lixagem



Lixagem em húmido

P800



Lixadora excêntrica

P400

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

2004/42/IIB(cl)(540)520: O valor-limite máximo na UE para este produto (categoria de produto: IIB.cl) na forma de pronto-a-usar é 540 g/litro de COV. O conteúdo de COV deste produto é 520 g/litro.

Os produtos são adequados exclusivamente para utilização profissional.

Não é de excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Cabe ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.