

Informação Técnica

30-S01



30 CV Topcoat

HS - VOC 1 etapa acabamento solido

- Aplicação fácil combinada com bom poder de ocultação
- Adequado para grandes áreas / superfícies com ótima aparência e fluxo.
- Excelente resistência aos raios UV e secagem rápida

Utilizar

	Relação de mistura	100 % por vol. 50 % por vol.	51-515, -520 (mexa bem)
	Viscosidade de aplicação a 20°C		DIN 4: 20-24 s
	Tempo de vida a 20 °C		2 h
	Pistola HVLP		
	Tamanho do bico		1,5 mm
	Pressão de pulverização		2 bar
	No bico		0,7 bar
	Pistola compatível de alimentação por gravidade		
	Tamanho do bico		1,4 mm
	Pressão de pulverização		2 bar
	Número de demãos		2
	Espessura da película:		50-70 µm
	Instruções de pintura	Airless/ airmix: 0,23 – 0,28mm, 120-180 bar / + max 2 bar de atomização	

Advertência de segurança:

2004/42/IIB(d)(420)419: O valor-limite máximo na UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) na forma de pronto-a-usar é 420 g/litro de COV. O conteúdo de COV deste produto é 419 g/litro.

Os produtos são adequados exclusivamente para utilização profissional.

Não é de excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Cabe ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

Informação Técnica

30-S01

30 CV Topcoat



Secagem

		51-520	51-515
	Secagem a 20 °C	8 h	6 h
	Secagem a 60 °C	30 min	25 min

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.



Advertência de segurança:

2004/42/IIB(d)(420)419: O valor-limite máximo na UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) na forma de pronto-a-usar é 420 g/litro de COV. O conteúdo de COV deste produto é 419 g/litro.

Os produtos são adequados exclusivamente para utilização profissional.

Não é de excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Cabe ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.