

Informação Técnica

40-450



40-450 variante 60-05

Pequenas reparações e reparação de painéis

- Redução dos tempos de secagem
- Melhora a secagem superficial e o desempenho da cura.

A não adição de 60-05 Aditivo Racing no Primário-aparelho 2K/Aparelho a temperaturas > 25°C é possível devido a um pot-life demasiado curto.

Utilizar

	Relação de mistura 2:1+10 %	100 % por vol.	40-450
		50 % por vol.	50-415
		10 % por vol.	60-05
	Viscosidade de aplicação a 20°C	DIN 4: 20-22 s	
	Tempo de vida a 20 °C	45 min	
	Pistola HVLP		
	Tamanho do bico	1,3 mm	
	Pressão de pulverização	2 bar	
	No bico	0,7 bar	
	Pistola compatível de alimentação por gravidade		
	Tamanho do bico	1,3 mm	
	Número de demãos	2	
	Espessura da película:	40-60 µm	
	Evaporação a 20°C	3 min entre demãos	
Instruções de pintura	½ + 1, pode ser aplicado em superfícies verticais, (não necessita de evaporação entre demãos), aprox. 50 µm		

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Cabe ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

Informação Técnica

40-450



40-450 variante 60-05

Secagem

	Secagem a 20 °C	4 h
	Secagem a 60 °C	20 min
	Infravermelhos (onda curta)	6 min
	Infravermelhos (onda média)	8-12 min

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.



Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Cabe ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.