

Informação Técnica

40-510



Verniz de secagem à temperatura ambiente

Verniz Baslac VOC - secagem à temperatura ambiente

- Aplicação fácil e segura, secagem rápida, fácil de polir
- Utilizar para secagem ao ar
- Relação de mistura simples

Utilizar

	Relação de mistura 4:1	100 % por vol.	40-510
		25 % por vol.	50-510
	Viscosidade de aplicação a 20°C	DIN 4: 20 s	
	Tempo de vida a 20 °C	25 min	
	Pistola HVLP		
	Tamanho do bico	1,3 mm	
	Pressão de pulverização	2 bar	
	No bico	0,7 bar	
	Pistola compatível de alimentação por gravidade		
Tamanho do bico	1,3-1,4 mm		
Pressão de pulverização	2 bar		
	Número de demãos	1	
	Espessura da película:	40 µm	
Instruções de pintura		alternativa: 2 demãos: 50 - 60 µm	

Advertência de segurança:

2004/42/IIB(d)(420)419: O valor-limite máximo na UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) na forma de pronto-a-usar é 420 g/litro de VOC. O conteúdo de VOC deste produto é 419 g/litro.

Os produtos são adequados exclusivamente para utilização profissional.

Não é de excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Cabe ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

Informação Técnica

40-510



Verniz de secagem à temperatura ambiente

Secagem

	Secagem a 20 °C	1 h livre de pó: 15 min. possível polir: 1 ½ h
	Secagem a 60 °C	5 min possível polir: após o arrefecimento
	Infravermelhos (onda curta)	5 min
	Infravermelhos (onda média)	5-10 min

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.



Advertência de segurança:

2004/42/IIB(d)(420)419: O valor-limite máximo na UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) na forma de pronto-a-usar é 420 g/litro de VOC. O conteúdo de VOC deste produto é 419 g/litro.

Os produtos são adequados exclusivamente para utilização profissional.

Não é de excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Cabe ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.