

Техническая информация

20-94



20-94 вариант 60-05

Небольшие ремонты и отдельные детали

- Сокращение времени сушки
- Улучшает свойства сушки и поверхности во время сушки.

Может быть смешан с 20-24 и 20-34 для достижения различных оттенков в соответствии с концепцией оттенков серого.

Не используйте Ускоряющую добавку 60-05 в 2К грунтах-наполнителях при температуре > 25°C из-за короткой жизнеспособности смеси.

Использование

	Соотношение смешивания 4:1:1	100 объемн. %	20-94
		25 объемн. %	50-10
		25 объемн. %	60-05
	Вязкость DIN 4 20°C	DIN 4: 20-24 с	
	Жизнеспособность при 20 °C	20 ч	
	HVLP пистолет		
	Размер сопла	1.6-1.8 мм	
	Входное давление	2 бар	
	внутри юзы	0.7 бар	
	Пистолет высокого давления		
	Размер сопла	1.6-1.8 мм	
Входное давление	2 бар		
	Количество слоев	2	
	Толщина покрытия:	50-70 μm	

Совет по безопасности:

Продукт предназначен для профессионального применения.
Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

Техническая информация

20-94



20-94 вариант 60-05

Сушка

	Сушка при 20 °С	1-2 ч
	Сушка при 60 °С	15 мин.
	Инфракрасная сушка (коротковолновая)	6 мин.

Шлифовка

	Шлифовка мокрая	P800
	Шлифовка Эксцентрик	P400 - P500

Совет по безопасности:

**Продукт предназначен для профессионального применения.
Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.**

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.