

Техническая информация

21-10



1K Адгезионный грунт для пластиков

Может использоваться для всех видов пластмасс, используемых в автомобилестроении.

- Неограниченная жизнеспособность
- Простой в нанесении
- Короткое время выдержки

Использование

	готова к нанесению	
	HVLP пистолет	
	Размер сопла	1,3-1,4 мм
	Входное давление внутри юзы	2 бар 0,7 бар
	Количество слоев	1 -2 тонких, но укывистых слоя!
	Толщина покрытия:	10 μm
	Время обдува при 20°C	15 мин. перед нанесением наполнителя

Совет по безопасности:

Продукт предназначен для профессионального применения.
Продукт может содержать частицы размером $< 0.1 \mu\text{m}$.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.