

Техническая информация 21-20



Грунт для пластмасс

Адгезионный грунт для пластмасс обеспечивающий хорошую адгезию к последующим слоям (наполнитель, эмаль).

Немодифицированный полипропилен (PP) и полиэтилен (PE) являются неокрашиваемыми.
Замечание: Пластики используемые в автомобильной индустрии часто маркированные PP или PE тем не менее по факту являются модифицированными и поддающимися окраске.



Интенсивно встряхнуть около 2 мин. перед использованием.

Использование



готова к нанесению



Количество слоев

1 - 2

Толщина покрытия:

5 μm



Время обдува при 20°C

15 мин. , нанесите baslac 2K PU наполнитель методом «мокрый по мокрому». Нанесите baslac 21-20 вновь если выдержка превысила 30 мин. при 20°C.

Инструкция по покраске

При нанесении 2 слоев, 5 мин. выдержки между слоями

Совет по безопасности:

2004/42/IIВ(е)(840)688: Ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта: IIВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 688 г/л.

Продукт предназначен для профессионального применения.

Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.