

# Техническая информация

## 25-30



### 2К Эпоксидный грунт-наполнитель EP

Грунт-наполнитель

- Активатор адгезии с хорошими антикоррозионными свойствами
- Хорошее качества покрытия / внешний вид при форсированной сушке

## Использование

	<b>Соотношение смешивания 4:1:2</b>	100 объемн. %	25-30
		25 объемн. %	55-10
		50 объемн. %	60-10, -20, -30
	<b>Вязкость DIN 4 20°C</b>	DIN 4: 18-20 с	
	<b>Жизнеспособность при 20 ° С</b>	8 ч	
	<b>HVLP пистолет</b>		
	Размер сопла	1.6-1.8 мм	
	Входное давление	2 бар	
	внутри юзы	0.7 бар	
	<b>Пистолет высокого давления</b>		
	Размер сопла	1.6-1.8 мм	
Входное давление	2 бар		
	<b>Количество слоев</b>	2	
	<b>Толщина покрытия:</b>	40-50 µm	

### Совет по безопасности:

2004/42/IIВ(cII)(540)530: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.cII) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 530 г/литр.

Продукт предназначен для профессионального применения.

Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

# Техническая информация

## 25-30



2К Эпоксидный грунт-наполнитель EP

### Сушка



Сушка при 20 °С

8 ч

Сушка при 60 °С

30 мин.

### Шлифовка



Шлифовка мокрая

P800



Шлифовка Эксцентрик

P400



#### Совет по безопасности:

2004/42/IIВ(cII)(540)530: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.cII) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 530 г/литр.

Продукт предназначен для профессионального применения.

Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.