

# Техническая информация

## 30-S00



### 30- Акриловые эмали

2К однослойная акриловая эмаль

- Высокое содержание сухого остатка и пигментов
- Отличная укрывистость, небольшой расход материалов
- Отвердители и разбавители выбираются в зависимости от температуры и размеров объекта
- Не используйте пигменты сами по себе, использование возможно только с конвертером 30-Torcoat Converter

## Использование

	<b>Соотношение смешивания</b> 2:1+10 %	100 объемн. %	
		50 объемн. %	50-15, -20, -30
		10 объемн. %	60-10, -20, -30, -40
	<b>Вязкость 20°C</b>		DIN 4: 20-22 с
	<b>Жизнеспособность при 20°C</b>		2 ч
	<b>HVLP пистолет</b>		
	Размер сопла		1,3 мм
	Входное давление		2 бар
	Давление атомизации		0,7 бар
	<b>Пистолет высокого давления</b>		
	Размер сопла		1,3-1,4 мм
Входное давление		2 бар	
	<b>Количество слоев</b>		2
	<b>Толщина покрытия:</b>		50-70 мкм

#### Совет по безопасности:

Продукт предназначен для профессионального применения.  
Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

# Техническая информация

## 30-S00



30- Акриловые эмали

### Сушка

		50-20	50-15	50-30
	Сушка при 20 °С	8 ч	6 ч	10 ч
		30 мин.		
	Сушка при 60 °С	Отвердитель медленный	20 мин.	35 мин.
	Инфракрасная сушка (коротковолновая)		8 мин.	
	Инфракрасная сушка (средневолновая)		10-15 мин.	

Обратите внимание: При ремонте автомобиля - в дополнение к рекомендациям в настоящем документе - необходимо соблюдать выданные производителем автомобиля инструкции по ремонту, прежде всего в отношении установленной сенсорной техники.



#### Совет по безопасности:

**Продукт предназначен для профессионального применения.  
Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.**

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.