

Техническая информация

30-S01



30 CV Акриловые эмали

HS – VOC 1 однослойная эмаль

- Легкий процесс нанесения в сочетании с отличной укрывистостью
- Подходит для окраски больших поверхностей, обладает хорошим внешним видом и растекаемостью.
- Отличная стойкость к УФ и быстрая сушка

Использование

	Соотношение смешивания	100 объемн. % 50 объемн. %	51-515, -520, -530 (тщательно перемешать)
	Вязкость 20°C		DIN 4: 20-24 с
	Жизнеспособность при 20 °C		2 ч
	HVLP пистолет		
	Размер сопла		1.5 мм
	Входное давление		2 бар
	внутри юзы		0.7 бар
	Пистолет высокого давления		
	Размер сопла		1.4 мм
	Входное давление		2 бар
	Количество слоев		2
	Толщина покрытия:		50-70 μm
	Инструкция по покраске	Airless/ airmix: 0,23 – 0,28мм, 120-180 бар / + max 2 бар на воздух	

Совет по безопасности:

2004/42/IIIB(d)(420)419: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте

(категория продукта: IIIB.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Продукт предназначен для профессионального применения.

Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

Техническая информация

30-S01



30 CV Акриловые эмали

Сушка

		51-520	51-515	51-530
	Сушка при 20 °С	8 ч	6 ч	16 ч
	Сушка при 60 °С	30 мин.	25 мин.	45 мин.



Совет по безопасности:

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте

(категория продукта: IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Продукт предназначен для профессионального применения.

Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.